

	Норма испытания	Требования	Данные испытаний текущей продукции			
			926	926 crossline 926 grano 926 serra 926 serra	825	992 992 grano
Сертификат соответствия требованиям европейского стандарта	EN 14 041		← Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim →			
DoP-Nr.	EN 14 041		0021		0004	0023
Динамический коэффициент трения	EN 13 893	DS	← соответствует →			
Класс огнестойкости	EN 13 501-1	Неприклеенный	C _{fs} 1		C _{fs} 1	C _{fs} 2
Класс огнестойкости	EN 13 501-1	Приклеенный к минеральному основанию	B _{fs} 1		B _{fs} 1	C _{fs} 1

Свойства согласно EN 1817/EN 12 199

Толщина	EN ISO 24 346	В среднем отклонение ± 0,20 мм EN 12 199	4 мм		3,2 мм	9 мм (Арт. 1956)
		В среднем отклонение ± 0,15 мм EN 1817		3,5 мм	2,7 мм	9 мм (Арт. 1955)
Стабильность размеров	EN ISO 23 999	± 0,4 %	← ± 0,3 % →			
Сопротивление к разрыву	ISO 34-1, Процедура В, Метод А	В среднем ≥ 20 Н/мм	35 Н/мм	35 Н/мм	30 Н/мм	40 Н/мм
Устойчивость к пламени сигареты	EN 1399	Процедура А (погашена) ≥ степень 4 Процедура В (горячая) ≥ степень 3	← соответствует →			
Гибкость	EN ISO 24 344, Процедура А	Диаметр прута 20 мм, никаких трещин	← соответствует →			
Твердость	ISO 7619	≥ 70 Shore А (EN 12 199) ≥ 75 Shore А (EN 1817)	82 Shore А	82 Shore А	87 Shore А	70 Shore А
Остаточная вмятина	EN ISO 24 343	В среднем ≤ 0,25 мм при толщине ≥ 3,0 мм В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≤ 3,0 мм	0,15 мм	0,15 мм	0,15 мм	0,30 мм
Износостойкость при нагрузке 5 N	ISO 4649, Процедура А	≤ 250 мм³	115 мм³	115 мм³	130 мм³	90 мм³
Устойчивость цвета к искусственному освещению	ISO 105-B02, Процедура 3, условия испытаний 6.1 а)	Минимум 6 по Синей шкале ≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/m²)	← ≥ 3 по Серой шкале согласно ISO 105-A02 →			
Классификация	EN ISO 10 874	Жилые помещения/Коммерческие помещения/ Промышленные предприятия	23/34/43	23/34/43	23/32/41	23/34/43

Дополнительные технические свойства

Токсичность газов, возникающих при пожаре	DIN 53 436		Во время пожара выделяющиеся газы не токсичны		-	-
Сопротивление скольжению	DIN 51 130	Согласно BGR 181	R 9	R 9 serra + crossline = R 10	R 9	R 9
	DIN 51 097		A	crossline: A; serra: B	-	-
Звукопоглощение	ISO 10 140-3		12 dB	10 dB	9 dB	15 dB
Устойчивость к химикатам	EN ISO 26 987		← устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* →			
Теплопроводимость	EN 12 667		0,42 W/mK	0,42 W/mK	0,43 W/mK	0,21 W/mK
Электрическая изоляция	IEC 60 093, VDE 0303 T.30		← > 10 ¹⁰ Ohm →			
Электростатичность при ходьбе	EN 1815		← антистатично, накопление при резиновой обуви < 2 kV →			
Влияние колес ступей	EN 425		← Пригодно для ступей на колесах типа W, согласно EN 12 529 →			

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос.

EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью
EN 12 199: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с профилем

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, которые служат усовершенствованию продукции.